

鹿島地区日平均気温の平年値
(測定期間:2006~2015)

鹿島生コンクリート協同組合
水戸地方気象台鹿島の年報より

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1日	5.06	4.77	6.87	10.46	15.94	18.24	22.22	25.72	24.60	20.16	15.31	10.03
2日	4.94	4.78	6.97	10.62	16.15	18.34	22.40	25.84	24.55	20.05	15.16	9.85
3日	4.82	4.79	7.06	10.78	16.32	18.45	22.60	25.96	24.49	19.94	15.01	9.65
4日	4.72	4.80	7.15	10.94	16.44	18.59	22.82	26.07	24.43	19.83	14.87	9.45
5日	4.63	4.81	7.24	11.09	16.52	18.74	23.05	26.18	24.36	19.73	14.74	9.25
6日	4.53	4.81	7.34	11.25	16.56	18.90	23.28	26.27	24.28	19.62	14.60	9.05
7日	4.45	4.82	7.45	11.40	16.58	19.06	23.52	26.35	24.19	19.51	14.46	8.87
8日	4.36	4.84	7.58	11.54	16.59	19.23	23.74	26.42	24.08	19.39	14.31	8.70
9日	4.28	4.86	7.73	11.69	16.60	19.39	23.95	26.47	23.97	19.27	14.14	8.53
10日	4.22	4.89	7.88	11.84	16.62	19.56	24.13	26.49	23.85	19.14	13.95	8.37
11日	4.16	4.92	8.04	11.97	16.66	19.73	24.28	26.51	23.72	19.00	13.74	8.21
12日	4.11	4.95	8.22	12.10	16.73	19.90	24.40	26.50	23.59	18.86	13.50	8.06
13日	4.08	4.99	8.40	12.23	16.83	20.07	24.48	26.48	23.46	18.72	13.25	7.90
14日	4.05	5.03	8.58	12.34	16.95	20.24	24.52	26.45	23.31	18.57	12.98	7.74
15日	4.06	5.08	8.75	12.44	17.10	20.40	24.53	26.40	23.15	18.41	12.71	7.57
16日	4.08	5.15	8.90	12.55	17.27	20.57	24.52	26.34	22.98	18.26	12.43	7.40
17日	4.11	5.24	9.04	12.65	17.45	20.73	24.51	26.26	22.80	18.10	12.17	7.24
18日	4.16	5.34	9.14	12.76	17.62	20.87	24.49	26.16	22.61	17.94	11.92	7.08
19日	4.21	5.46	9.23	12.89	17.78	21.00	24.49	26.05	22.40	17.78	11.69	6.92
20日	4.27	5.59	9.30	13.03	17.91	21.12	24.50	25.92	22.18	17.61	11.49	6.76
21日	4.32	5.73	9.36	13.20	18.02	21.22	24.54	25.79	21.95	17.44	11.31	6.61
22日	4.38	5.89	9.40	13.40	18.09	21.31	24.60	25.64	21.72	17.27	11.16	6.47
23日	4.44	6.06	9.44	13.63	18.14	21.39	24.68	25.49	21.50	17.08	11.04	6.33
24日	4.49	6.23	9.49	13.89	18.16	21.46	24.78	25.34	21.28	16.89	10.93	6.19
25日	4.54	6.38	9.56	14.18	18.15	21.53	24.89	25.20	21.08	16.69	10.82	6.05
26日	4.58	6.52	9.64	14.48	18.13	21.61	25.01	25.08	20.88	16.49	10.72	5.91
27日	4.62	6.64	9.74	14.80	18.12	21.70	25.13	24.96	20.71	16.28	10.61	5.76
28日	4.66	6.76	9.86	15.12	18.10	21.80	25.25	24.86	20.55	16.08	10.49	5.61
29日	4.70		9.99	15.42	18.11	21.92	25.37	24.78	20.41	15.87	10.35	5.47
30日	4.73		10.14	15.70	18.13	22.06	25.49	24.71	20.28	16.67	10.20	5.33
31日	4.76		10.30		18.17		25.61	24.65		15.48		5.19

(単位は℃)

セメントの種類	補正值S	構造体補正強度Sの標準値(N/mm ²)		
		6	3	6
普通ポルトランドセメント (N)	暑中期間		$8 \leq \theta$	$0 \leq \theta < 8$
	7/26~8/26		8/27~11/29 2/25~7/25	11/30~2/24
早強ポルトランドセメント (H)	暑中期間		$5 \leq \theta$	$0 \leq \theta < 5$
	7/26~8/26		8/27~12/20 1/27~7/25	12/21~1/26
高炉セメントB種 (BB)	暑中期間		$13 \leq \theta$	$0 \leq \theta < 13$
	7/26~8/26		8/27~10/31 4/4~7/25	11/1~4/3

注:表中の θ は、コンクリートの打ち込みから28日までの期間の予想平均気温(℃)
暑中期間とは、日平均気温の平年値が25℃を超える期間